

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزارى رقم ٧٣ لسنة ٢٠١١

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن صرف المخلفات السائلة على كل من المجارى العامة والمجارى المائية ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال المباني ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى ١٤ لسنة ٢٠٠٢ و ٢٨٠ لسنة ٢٠١٠ بإلحاق إضافات وتعديلات على المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن تشكيل لجنة دائمة لدراسة وتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ ؛

وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة الدائمة لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية المشار إليها بعاليه ، وعلى مذكرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛

قرار:

مادة ١ - يتم العمل بتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المرافقة لهذا القرار .

مادة ٢ - يلغى القرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بعاليه وما لحق به من قرارات وزارية بإضافات وتعديلات على المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، ويحل هذا القرار محله .

مادة ٣ - تلتزم الجهات المعنية والمذكورة فى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليهما بعاليه والجهات القائمة على مرافق المياه والصرف الصحى ، والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها بتنفيذ ما جاء بهذا التحديث للمواصفات والاشتراطات الفنية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال .

مادة ٤ - تتولى اللجنة الدائمة لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى اقتراح التعديلات والإضافات التى تراها لازمة بهدف التحديث كلما دعت الحاجة لذلك ، وتعتبر التعديلات والإضافات بعد إصدارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المواصفات والاشتراطات الفنية .

مادة ٥ - يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التعريف بهذا التحديث للمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المرفقة لهذا القرار والتدريب عليه .

مادة ٦ - تخطر كافة الجهات المعنية بالإنتاج والنقل والتجارة بهذا القرار .

مادة ٧ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى ٢٦/١/٢٠١١

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربى

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠
لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير
لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

**المواصفات والاشتراطات الفنية
لاستخدام أنواع المواسير
لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي**

يناير ٢٠١١

أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠

لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الأستاذ الدكتور/ محمود على رضا يوسف ، رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق

وأستاذ مقاومة المواد - كلية الهندسة

- جامعة القاهرة . (رئيس اللجنة)

الأستاذ الدكتور/ حمدى إبراهيم على ، أستاذ الهندسة الصحية - كلية

الهندسة - جامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ هشام سيد عبد الحليم ، أستاذ الهندسة الصحية - كلية

الهندسة - جامعة القاهرة .

السيد الدكتور/ مصطفى عبد المنعم عشاوى ، أستاذ الهندسة الصحية المساعد -

كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان .

السيد المهندس/ بهاء مصطفى عفيفى ، رئيس إدارة التصميمات بالمكتب

الاستشارى محرم - باخوم .

السيد المهندس/ حسين إبراهيم محمد ، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

والصرف الصحى .

السيدة الهندسة/ نادية أحمد عبده ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه

الإسكندرية .

السيدة الهندسة/ زينب نبيهه منير ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات -

الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف

الصحى .

السيد الدكتور/ عمرو حسن محمد ، الأستاذ المساعد بالمركز القومى لبحوث

الإسكان والبناء والقائم بأعمال الأمانة

الفنية .

السيد المهندس/ عادل حسن زكى ، مدير عام تصميم المشروعات - شركة

صرف صحى القاهرة الكبرى .

المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

١- المجال :

تختص هذه المواصفات والاشتراطات الفنية بتحديد طرق الوقاية الخارجية الواجب اتباعها للأنواع المختلفة للمواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها المستخدمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، ومياه الصرف الصناعى المسموح بصرفها على شبكات الصرف العمومية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، لتلائم مختلف درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وتحديد طرق الوقاية الداخلية الواجبة لهذه المواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول ، وبعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية لاستخدام الأنواع المختلفة للمواسير ، بالإضافة إلى البيانات المحدثة عن الأقطار والأطوال وضغوط الاختبار بالمصنع للمواسير المنتجة محلياً .

ولا يدخل فى هذا المجال كل من أساليب الحماية الكاثودية لمخطوط المواسير ، وطرق حمايتها من تأثير المطرقة المائية .

كما لا يتم إدخال أى تغيير فى الأقطار أو الأطوال لنوعيات المواسير المنتجة حالياً أو إضافة أية نوعية جديدة من المواسير إلى هذه الاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ، إلا بعد أن يتم إنتاجها محلياً بالفعل أو يثبت عملياً توافر القدرة على إنتاجها ، وكذلك لا يتم تحديث ضغوط الاختبار بالمصنع لنوعية محددة من المواسير بزيادة قيمها إلا إذا ثبت بالفعل توافر معدات الاختبار وأجهزة القياس اللازمة لتلك الضغوط داخل المصنع ، ويمكن فى حينه اعتماد التحديثات المطلوبة وإدراجها بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير .

ويجب الرجوع إلى «الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى» الملزمة بالقرار الوزارى الصادر بشأنها ، للمفاضلة فنياً بين نوعيات المواسير لتحديد البدائل المناسبة فقط لكل مشروع لكى يشار إليها فى مستندات الطرح .

وتلغى هذه المواصفات وتحل محل المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بالقرار رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٨٨ ، وما ألحق بها من تحديث وتعديلات وإضافات بالقرارات الوزارية رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٤ ، ورقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩٤ ، ورقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ورقم ١٤ لسنة ٢٠٠٢ ، ورقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٠

٢ - المواسير المنتجة محلياً :

يوضح الجدول رقم (١) البيانات المحدثة لأنواع المواسير المنتجة محلياً والقيم الاسترشادية للأقطار الداخلية (أو الخارجية) ، والأطوال الإسمية ، وضغوط الاختبار بالمصنع لكل نوع منها ، مع مراعاة أن هذه القيم خاضعة للتغيير من قبل الشركات المنتجة للمواسير طبقاً للضوابط الواردة بمجال هذه المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير .

كما يتضمن الملحق رقم (١) بيان بالمواصفات القياسية التى يتم الإنتاج بموجبها ، وكذلك المواصفات القياسية التى تجرى الاختبارات على المواسير طبقاً لها ، ويراعى أن هذه المواصفات القياسية للإنتاج والاختبارات قابلة للتحديث أو للتغيير المبرر من قبل الشركات المنتجة للمواسير ، ويمكن فى حينه اعتماد التحديثات أو التغييرات المطلوبة وإدراجها بهذه المواصفات والاشتراطات الفنية .

٣ - بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية لاستخدام أنواع المواسير المنتجة محلياً :

يتم الاسترشاد بالاعتبارات الفنية الواردة بالجدول رقم (٢) عند استخدام الأنواع المختلفة من المواسير المنتجة محلياً فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

٤ - درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية :

٤-١ - يتم إجراء جسات على امتداد المسار المحدد لخط المواسير للحصول على عينات من المياه الأرضية (إن وجدت) لتحليلها كيميائياً ، وعينات من التربة لتحليلها كيميائياً ودراسة خواصها الجيولوجية والفيزيائية والميكانيكية ، ويحدد الاستشارى المصمم للمشروع أعماق هذه الجسات والمسافات بينها تبعاً لمدى التغير فى طبيعة التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

٤-٢ - لتحديد درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد المسار المحدد لخط المواسير ، يتم إجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات تحدد قيما لبعض العناصر والعوامل منها :

- محتوى الكبريتات .
- محتوى الكلوريدات .
- الرقم الهيدروجيني (pH) .
- الممانعة الكهربائية للتربة .

بالإضافة إلى بحث احتمال تواجد تيارات كهربية شاردة بالقرب من خط المواسير فى أى موضع على امتداد مساره ، مع ضرورة إجراء دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية ، وكيفية عملها ، طبقاً لظروف موقع المشروع ونوعية المواسير وطبيعة التربة ومنسوب المياه الأرضية .

٤-٣ - على ضوء نتائج التحاليل والاختبارات المجرأة على امتداد المسار المحدد لخط المواسير على كل من التربة والمياه الأرضية ، يتم الاستعانة بالجدول رقم (٣) الذى يوضح تقسيماً لدرجات عدوانية كل منهما تبعاً لقيم عدد من العناصر والعوامل الضارة المتواجدة كل بمفردها .

ويراعى أن التأثير المتزامن لبعض هذه العناصر والعوامل قد يزيد من درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

٤-٤ - يقع على الاستشارى المصمم للمشروع - مع الاستعانة بالجدول رقم (٣) - مهمة تحديد درجة العدوانية الفعلية لكل من التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير ، وذلك بدراسة جميع الظروف المحيطة والتأثيرات المتزامنة للعناصر والعوامل الضارة المتواجدة على امتداد هذا المسار .

٥ - الاشتراطات الفنية لوقاية السطح الخارجى لأنواع المواسير :

يتم - طبقاً للجدول رقم (٤) - تحديد البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الخارجى لأنواع المواسير المختلفة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بالموقع ، تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد خط المواسير . ويراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنواع الوقاية للسطح الخارجى للمواسير من التلف أثناء النقل والمناولة والتشوين بالمصنع أو بالموقع .

٦ - الاشتراطات الفنية لوقاية السطح الداخلى لأنواع المواسير :

يتم - طبقاً للجدول رقم (٥) - تحديد البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الداخلى لأنواع المواسير المختلفة وقطعها الخاصة ، تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول . ويراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنواع الوقاية للسطح الداخلى للمواسير من التلف أثناء النقل والمناولة والتشوين بالمصنع أو بالموقع .

٧ - اشتراطات فنية عامة :

٧-١ - يتم القيام بالدراسات الجيوتقنية الأولية الواجبة ، وإجراء جسات على امتداد المسار المحدد لخط المواسير ، طبقاً لنص البند (٤-١) .

٧-٢ - يتم تحديد درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد المسار المحدد لخط المواسير على ضوء كل من نتائج التحاليل والاختبارات المشار إليها بالبند (٧-١) ، ودراسة جميع الظروف المحيطة المتزامنة للعناصر والعوامل الضارة المتواجدة . ويتم الاستعانة فى هذا الصدد بالجدول رقم (٣) .

٧-٣ - على ضوء البيانات التصميمية للمشروع - التى تشمل التصرف المطلوب وخصائص السائل المنقول وطبوغرافية الموقع - يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بتحديد الضغوط التصميمية (إن وجدت) والأقطار المناسبة للمواسير على امتداد مسار الخط ، ومن ثم يقوم باختيار الأنواع المختلفة للمواسير المقبولة فنياً بصفة مبدئية للاستخدام فى الخط بالاستعانة بالجدول رقم (١) واسترشاداً بالجدول رقم (٢) .

٤-٧ - يوضح الجدول رقم (٤) البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الخارجى لكل من أنواع المواسير المقبولة فنياً بصفة مبدئية وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بالموقع ، تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

ويراعى أن سمك طبقات الوقاية المحدد بهذا الجدول هو الحد الأدنى المسموح به ، ويمكن زيادته إذا رأى الاستشارى المصمم للمشروع ضرورة لذلك ، على أن يوضح تفصيلاً المبررات الفنية التى دعت لهذه الزيادة .

٥-٧ - يوضح الجدول رقم (٥) البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الداخلى لكل من أنواع المواسير المقبولة فنياً وقطعها الخاصة تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول .

ويراعى أن سمك طبقات الوقاية المحدد بهذا الجدول هو الحد الأدنى المسموح به ، ويمكن زيادته إذا رأى الاستشارى المصمم للمشروع ضرورة لذلك ، على أن يوضح تفصيلاً المبررات الفنية التى دعت لهذه الزيادة .

٦-٧ - فى الحالات التى يتبين فيها ضعف تحمل التربة للأحمال على امتداد مسار خط المواسير ، يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بتصميم وتحديد طبقات التأسيس اللازمة وجميع الاحتياطات الفنية الواجب اتخاذها لضمان سلامة الخط .

ويجب مراعاة أن ضعف تحمل التربة للأحمال لا يعد عاملاً حاكماً فى اختيار نوعية الماسورة ، ولا يقف حائلاً دون استخدام أى نوع من المواسير ، إذا ما حددت طبقات التأسيس اللازمة واتبعت الاحتياطات الفنية الواجبة .

٧-٧ - يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بإعداد الاشتراطات الفنية السليمة والمتكاملة التى يتم بموجبها تنفيذ وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة خط المواسير .

ويجب أن تتضمن هذه الاشتراطات الفنية - ضمن ما تحويه - بنوداً تفصيلية خاصة

بكل مما يلى :

١-٧-٧ - وصف الأعمال المطلوبة .

- ٢-٧-٧ - الرسومات والخرائط والمواصفات والكتالوجات الخاصة بتنفيذ خط المواسير .
- ٣-٧-٧ - توصيف عام للمواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها وملحقاتها ومهمات التركيب المطلوبة ، مع النص على ضرورة مطابقة المواسير للمواصفات القياسية المنتجة بموجبها .
- ٤-٧-٧ - طرق الوقاية الواجبة - إن وجدت - للسطح الخارجى والداخلى للمواسير وقطعها الخاصة (داخلى المصنع) ، وكذلك وصلاتها بالموقع .
- ٥-٧-٧ - الاحتياطات الواجبة عند نقل ومناولة وتشوين وتركيب المواسير بالموقع ، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى اتباع تعليمات الجهة المصنعة .
- ٦-٧-٧ - مسار خط المواسير ومناسيب سطح الأرض النهائى على طول المسار بواقع نقطة منسوب كل ٥٠ متراً على الأكثر .
- ٧-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لحفر الخنادق .
- ٨-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لتجهيز قاع الحفر .
- ٩-٧-٧ - الاحتياطات الواجب اتخاذها فى حالة ضعف تحمل التربة للأحمال ، وفى حالة ارتفاع منسوب المياه الأرضية .
- ١٠-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لطرق تشغيل وإيقاف نظم النزح الجوفى (إن وجدت) .
- ١١-٧-٧ - الاحتياطات الواجب اتخاذها فى حالات الطبيعة غير العادية للتربة ، وعند تواجد مناطق صخرية أو فوالق أرضية على امتداد مسار خط المواسير .
- ١٢-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لإنزال وتركيب المواسير وملحقاتها وتنفيذ وصلاتها وتفرعاتها .
- ١٣-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لترميم الطبقات الواقية عند تعرضها للتلف .
- ١٤-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لتنفيذ الكيعان والمشتركات ونهايات المواسير المقفولة بالطبات والدعامات الخاصة بكل منها .
- ١٥-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لاختبار أجزاء خط المواسير بعد التركيب .
- ١٦-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لردم الخنادق ولمواد الردم المستخدمة .

- ٧-٧-١٧ - اشتراطات غسيل خطوط المواسير .
- ٧-٧-١٨ - اشتراطات تعقيم خطوط المواسير الناقلة للمياه المرشحة .
- ٧-٧-١٩ - اشتراطات فحص خط المواسير وغرف التفتيش بعد الردم .
- ٧-٧-٢٠ - الاحتياطات الواجبة عند التقاطعات مع خطوط السكك الحديدية (إن وجدت) .
- ٧-٧-٢١ - الاحتياطات الواجبة عند التقاطعات مع المجارى المائية الملاحية وغير الملاحية (إن وجدت) .
- ٧-٧-٢٢ - علامات الإرشاد بمواضع ملحقات المواسير من محابس وصمامات .
- ٧-٧-٢٣ - الاشتراطات الفنية للتشغيل والصيانة والإصلاح .
- ٧-٧-٢٤ - الاحتياطات الواجبة لتجنب المطرقة المائية (إن وجدت) ، والملحقات ومهمات التركيب الخاصة بنظم الحماية المطلوب توفيرها للتقليل من تأثير المطرقة المائية والضغط المفاجئة الموجبة والسالبة على محطة الضخ والخطوط المواسير .
- ٧-٧-٢٥ - اشتراطات تنفيذ تفرعات جديدة على الخطوط التي سبق تركيبها وتشغيلها .

جدول رقم (١)

البيانات المحدثة لاتواع البوراسير المنتجة محلياً والقيم الاسترشادية لاتعمارها الداخلية وأطولها الاسمية وضغوط اختبارها بالمنبع

نوع الماسورة	القطر الداخلي (مم)	الطول الاسمي (مم)	ضغط الاختيار بالمنبع (*) (جو)
بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن)	من ٢٠ حتى ١١٠ (#)	٦٠٠	٤٨،٣٠-٢٤،١٨،١٢
بولي إيثيلين عالي الكثافة	من ١٦ حتى ١٦٠ (#)	١٨٠،٠١٢،٠٠٦،٠٠٣،٠٠	٧٥،٦٠،٤٨،٣٠،١٨،١٢،٠٩
بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدران (السطح الداخلي أملس والخارجي مريح)	من ٢٦٣ - ٢٥٠ مم	١٢،٠٠٦،٠٠	٨،٦،٤
بوليستر مسلح بألياف الزجاج	من ٨٠ حتى ٤٠٠	١٢،٠٠٦،٠٠	٦٤ يصل إلى
خرسانة سابقة الإجهاد		٥،١٥ للأقطار ٢٦٠٠-٢٥٠٠ مم	
(ذات أسطوانة داخلية من الصلب)	من ٦٠٠ حتى ٢٦٠	٦،١٥ للأقطار ١٢٠٠-١٢٠٠ مم	٣٢ يصل إلى
خرسانة سابقة الإجهاد		٧،٠٠ للأقطار ٦٠٠-١١٠٠ مم	
(بدون أسطوانة داخلية)	من ٦٠٠ حتى ٢٢٠	٥،٠٠	٣٢ يصل إلى

(*) ضغط الاختيار بالمنبع يعادل ضعف ضغط التشغيل لجميع أنواع المراسير ، عدا المراسير البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن)

والبولي إيثيلين عالي الكثافة ، حيث يعادل ضغط الاختيار بالمنبع ثلاثة أضعاف ضغط التشغيل المستمر .

(**) ضغط الاختيار بالواقع على خط المراسير أو أجزاءه يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل .

(#) القطر خارجي .

نوع الماسورة	القطر الداخلي (مم)	الطول الاسمي (مم)	ضغط الاختيار بالمصنع (*) (جو)
خرسانة عادية	من ١٠٠ حتى ٦٠٠	٢٠٠، ١٠٠، ٠	٠، ٤
خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب أو بدون أسطوانة داخلية)	من ٦٠٠ حتى ٣٦٠	من ٢٠٠ حتى ٦٠٠	يصل إلى ٦
خرسانة (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)	من ٢٥٠ حتى ١٨٣	١٢، ٥، ١١، ٠، ١٠، ٠	تختبر الماسورة تحت ضغط يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل ويصل الضغط إلى ٤٢
زهر مرز (مطيل)	من ٢٠٠ حتى ١٠٠٠	٦٠٠، ٤٠٠	٦٠، ٥٠، ٤٠
صلب	من ١٦٨ حتى ١٩٢٦ (*)	الطول حتى ١٤٠٠ متر وتكن التحكم في قطر ١٥٠ مم بطول ١، ٢٥-١، ٧٥ قطر < ١٧٥ مم بطول ١، ٥-٢، ٠	يصل إلى ٢١١
فخار مرزجج ذاتياً أو مرزجج أو مطلي بالطلاء الملحي	من ١٥٠ حتى ١٠٠٠	١، ٤	١، ٤

(*) ضغط الاختيار بالمصنع يعادل ضعف ضغط التشغيل لجميع أنواع المراسير ، عمدا المراسير البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن) والبولي ايثيلين عالي الكثافة ، حيث يعادل ضغط الاختيار بالمصنع ثلاثة أضعاف ضغط التشغيل المستمر .

(**) ضغط الاختيار بالورق على خط المراسير أو أجزاءه يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل .

(#) القطر خارجي .

جدول رقم (٢) - بعض الاعتبارات الفنية لاستخدام الاتواع المختلفة من المواسير المنتجة محليا

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في شبكات التغذية بالمياه ووصلات المنازل، وخطوط الطرد والاتحاد للمصرف الصحي ، وفي جميع درجات عدوانية التربة وفي نقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المحاذير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحمل الضغط سلبيا بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم . - لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويجب مراعاة عدم تخزينها في المرء ، لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس . - لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٩٠م ، مع مراعاة ضغط التشغيل المناسب لكل درجة حرارة للسائل المنقول ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلغف عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - يجب ألا يزيد التغير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحماض الأخرى الواقعة عليها . 	<p>بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن) (UPVC)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في شبكات التغذية بالمياه ووصلات المنازل، وخطوط الطرد والاتحاد للمصرف الصحي ، وفي جميع درجات عدوانية التربة وفي نقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المحاذير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحمل الضغط سلبيا بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم . - لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويجب مراعاة عدم تخزينها في المرء ، لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس . - لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٩٠م ، مع مراعاة ضغط التشغيل المناسب لكل درجة حرارة للسائل المنقول ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلغف عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - يجب ألا يزيد التغير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحماض الأخرى الواقعة عليها . 	<p>بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في خطوط الانحدار فقط ، وفي جميع درجات عدوانية التربة وفي نقل مياه الصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المعاذير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحميل الضغط سلبياً بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم . - يجب مراعاة عدم تخزينها في المرء لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس . - لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٦٠ م° ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلوث عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - يجب ألا يزيد التغير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها . 	<p>بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدران (السطح الداخلي أملس والخارجي معرج)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في شبكات نقل وتوزيع المياه العكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد والانحدار ، وفي جميع درجات عدوانية التربة ونقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المعاذير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحميل الضغط سلبياً بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم . - لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويراعى عدم تخزينها في المرء ، لمدة طويلة معرضة لأشعة الشمس . - تتطلب مهارة فنية عالية في إعداد قاع الحفر والتركيب والردم والدمك حولها وفوقها لجميع درجات جسامتها . - لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٦٠ م° ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلوث عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز ، وإذا قل الرقم الهيدروجيني (pH) بالتربة عن ٤.٠ . 	<p>بوليستر مسلح باللياف الزجاج (GRP)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>- يجب ألا يزيد التفجير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها ، وألا تقل جسيمة الماسورة عن ٥٠٠٠ نيوتن/م^٢ ويتم زيادتها إلى ١٠٠٠٠ نيوتن/م^٢ أو أكثر طبقاً لطبيعة التربة ونوع التأسيس ومناطق المشروعات خارج أو داخل التجمعات العمرانية ، ويقوم استشاري المشروع بتحديد الجسيمة المناسبة عند إعداد مستندات الطرح .</p>	
<p>- تستخدم في الخطوط الرئيسية لنقل وتوزيع المياه العكورة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي ، وبين الوحدات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي .</p> <p>- يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لخصائص السائل المنقول .</p> <p>- أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات هو درجة واحدة .</p>	<p>خرسانة سابقة الإجهاد (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p>
<p>- تستخدم في الخطوط الرئيسية لنقل وتوزيع المياه العكورة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي ، وبين الوحدات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي .</p> <p>- يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لخصائص السائل المنقول .</p> <p>- أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات هو درجة واحدة .</p>	<p>خرسانة سابقة الإجهاد (بدون أسطوانة داخلية)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في خطوط الانحدار فقط التي لا تتعرض لأية ضغط داخلي . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصانص السائل المنقول . - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات هو درجة واحدة . - تستخدم في خطوط الانحدار ، ولا يوصى باستخدامها بوجه عام تحت ضغط . - يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصانص السائل المنقول . - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات هو درجة واحدة . 	خرسانة عادية
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في خطوط النقل للصرف الصحي . - يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصانص السائل المنقول . - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات من (١-٣) درجة حسب قطر الماسورة . 	خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب أو بدون أسطوانة داخلية)
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في خطوط نقل وشبكات توزيع المياه المعكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي . - يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصانص السائل المنقول . - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الوصلات من (١-٣) درجة حسب قطر الماسورة . 	خرسانة (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>- تستخدم في شبكات التغذية وفي الخطوط الرئيسية لنقل وتوزيع المياه العكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للمصرف الصحي ، وداخل محطات التلمبيات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وبين أجزاء العملية لمحطات المعالجة ، وداخل روافع مياه الشرب ومياه الري للمسحب والطرد وعناصر المرشحات بمحطات تنقية المياه ، وفي الخزانات العالية للتغذية للداخل والخارج والفاضض ، وفي عدايات الترع والمصارف وداخل فوارخ العدايات أسفل الطرق والسكك الحديدية .</p> <p>- تحتاج إلى الرقابة من السيارات الكهربائية للشاردة بعمل دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة للحماية الكاثودية طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمخسائص السائل المنقول .</p> <p>- في حالة تبطين السطح الداخلي بالورنة الأسمنتية ، يلزم التأكد من سمكها طبقاً للأقطار المختلفة ، والحفاظ عليها من التلف أثناء النقل والمناولة والإزالة والتشوين والتكيب .</p>	<p>زهر مرن (مطيل)</p>
<p>- تستخدم في الخطوط الناقلة لمياه الشرب ومياه الري العكرة ذات الأقطار الكبيرة والضغط العالية ، وداخل روافع مياه الشرب ومياه الري للمسحب والطرد وعناصر المرشحات بمحطات تنقية المياه ، والاتصال بين الوحدات ، وفي الخزانات العالية للتغذية للداخل والخارج والفاضض ، وفي عدايات الترع والمصارف وداخل فوارخ العدايات أسفل الطرق والسكك الحديدية .</p> <p>- تحتاج إلى الرقابة من السيارات الكهربائية للشاردة بعمل دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة للحماية الكاثودية طبقاً</p>	<p>صلب</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصانص المسائل المنقول .</p> <p>- يحتاج لحامها إلى متخصصين في اللحام ومعتدين .</p> <p>- تستخدم في خطوط الانحدار فقط التي لا تتعرض لأية ضغط داخلية .</p> <p>- لا تحتاج إلى وقاية خارجية خارجية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية ، ولا إلى وقاية داخلية لجميع نوعيات السوائل المنقولة .</p> <p>- تقاوم تأثير كافة الأحماض والقلويات ، عدا حمض الهيدروفلوريك .</p> <p>- لا يوصى باستخدامها في أعماق ردم أعلى الماسورة أكبر من أربعة أمتار في حالة الوصلات المرنة ، ولا في حالة الأقطار الأكبر من ٦٠٠ سم .</p> <p>- تحتاج إلى تغليف قطاع المواسير بالكامل بالمرساة في حالة استخدام الوصلات الثابتة .</p> <p>- يجب عدم تعرضها إلى المرور الثقيل دون اتخاذ الاحتياطات الفنية اللازمة .</p>	<p>نفخار مزيج ذاتياً أو مزيج أو مطلق بالاطلاء الملحي</p>

جدول رقم (٣) - درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية تبعاً لقيم بعض العناصر والعوامل الضارة

درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية						بعض العناصر والعوامل الضارة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non-aggressive)			
المياه الأرضية	المياه الأرضية	المياه الأرضية	المياه الأرضية	المياه الأرضية	التربة	محتوى الكبريتات (SO ₄)
أكثر من ٥٠٠٠ (جزء في المليون)	أكثر من ١٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ (جزء في المليون)	أكثر من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ (جزء في المليون)	أقل من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ (جزء في المليون)	أقل من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ (جزء في المليون)	أقل من ١/٠.١ إلى ١/٠.٥ (بالوزن)	
التربة	التربة	التربة	التربة	التربة	التربة	محتوى الكلوريدات (Cl)
أكثر من ٢/٢.٠ (بالوزن)	أكثر من ١٠.٠ إلى ٢٠.٠ (جزء في المليون)	أكثر من ١٠.٠ إلى ٢٠.٠ (جزء في المليون)	أكثر من ٢٠.٠ إلى ١٠٠.٠ (جزء في المليون)	أقل من ٢٠.٠ إلى ١٠٠.٠ (جزء في المليون)	أقل من ٢٠.٠ إلى ١٠٠.٠ (جزء في المليون)	
أقل من ٤.٥	٤.٥ إلى ٦.٠	٦.١ إلى ٧.٠	٧.١ إلى ٨.٠	أكثر من ٣.٠	أقل من ١٠٠٠	الرقم الهيدروجيني (pH)
أقل من ١٠٠٠	أقل من ١٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠	أقل من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠	أقل من ٣٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠	أقل من ٣٠٠٠	أقل من ١٠٠٠	الممانعة الكهربائية للتربة (أوم/سم)

جدول رقم (٤) - طرق الوقاية الواجب اتباعها لتسليح الخارجي لا توابع المراسير المختلفة وتطعيمها الخاصة بنبع لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية						نوع الماسورة
متعددة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	نوع الماسورة بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الفلون) (PVC) الفلون (UPVC)
<p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن القطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام قطع خاصة من الزهر الرمادي أو المرز ، يجب اتباع نفس نوعية الحماية المقررة للمراسير والقطع الخاصة من الزهر المرز (المطيل) وذلك لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، ثم تغلف بكاملها بعد التركيب والتجارب بعجينة من النوع الماسييك (منتج مطول جاهز) ، وتلف حلزونياً بشرائط من نفس نوع الماسييك تتراكم مع بعضها بقطار لا يقل عن ٣ سم أو ١/١٠ من عرض الشرائط أيهما أكبر .</p>						
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية						نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	نوع الماسورة بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلي أملس والخارجي معرج)
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
<p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن التقطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام الوصلات الميكانيكية للربط بين المواسير ، يتم دهانها بطبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك لا يقل عن ٤.٥٠ ميكرون ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع ، ثم تغلف الوصلات والمسابير بكاملها بعد التركيب والتجارب بعبقيرة من النوع الاستييك (منتج فطى جاهز) ، وتلف حلزونياً بشرائط من نفس نوعية الاستييك تتراكم مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٣.٠م أو ١.٠٪ من عرض الشريط أيهما أكبر</p>						بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة التقطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت القاروم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة التقطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت القاروم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة التقطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت القاروم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة التقطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت القاروم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة التقطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت القاروم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	
الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بطبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد البغاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلازين (كسبون) من البولى إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بطبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد البغاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلازين (كسبون) من البولى إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بطبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد البغاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلازين (كسبون) من البولى إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بطبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد البغاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلازين (كسبون) من البولى إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بطبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد البغاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلازين (كسبون) من البولى إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	خرسانة سابقة الإجهاد (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المدبزة لنهايات الماسورة والتقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (برايمر) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد البغاف عليها طبقة من البولى بورغان بسبك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .					

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانوية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيبروكسي قطران اللصق بسمك لا يقل عن ١٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البوليثين إيثيلين بسمك لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانوية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيبروكسي قطران اللصق بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البوليثين إيثيلين بسمك إجمالى لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانوية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيبروكسي قطران اللصق بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البوليثين إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانوية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيبروكسي قطران اللصق بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كم) من البوليثين إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولى (برايمر) من محلول غنى بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البوليثين بوريثان بسمك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون .	
					نوع الماسورة

خرسانة سابقة الإجهاد
(ذات أسطوانة داخلية
من الصلب)

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأستنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	خرسانة سابقة الإجهاد (بدون أسطوانة داخلية)
الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ١٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (براير) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البولي يوريثان بسبك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون .				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
مع مراعاة تراكم الأكامم النتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ورصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البول إثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأكامم النتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ورصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البول إثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأكامم النتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ورصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البول إثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأكامم النتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ورصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البول إثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) .	نوع الماسورة خرسانة سابقة الإجهاد (بدون أسطوانة داخلية)
ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البول إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكامم النتالية كما سبق ذكره .	ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البول إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكامم النتالية كما سبق ذكره .	ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البول إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكامم النتالية كما سبق ذكره .	ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كم) من البول إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكامم النتالية كما سبق ذكره .	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المدمجة لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (برايمر) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البول بوزن يتراوح بين ٢٥٠ ميكرون .				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)
الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (برايمر) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البولي يوريثان بسك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون .					

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
مع مراعاة تراكم الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثاين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كمين) من البوليثاين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثاين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كمين) من البوليثاين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثاين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كم) من البوليثاين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البوليثاين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كم) من البوليثاين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكم ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .		نوع الماسورة خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولى (براير) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البوليثاين بوزن بسمك لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون .					

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الروصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبجح إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الروصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبجح إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الروصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبجح إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الروصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبجح إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الروصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبجح إحدى الطريقتين التاليتين لرقابة السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	
الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ١٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلائين (كمين) من البولي إثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلائين (كمين) من البولي إثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلائين (كمين) من البولي إثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلائين (كمين) من البولي إثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الأولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتروميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مسحوق من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلائين (كمين) من البولي إثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (براير) من معلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البولي يوريثان بسبك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .					
خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)					

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولس إيثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ببيروكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولس إيثيلين بسك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولس إيثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ببيروكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولس إيثيلين بسك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولس إيثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ببيروكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولس إيثيلين بسك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠٠ مسترًا ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولس إيثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ببيروكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولس إيثيلين بسك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (برايمر) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البولس بوريشان بسك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة الترسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	خرسانة ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونيا سيخ من الصلب)
الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون.	الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون.	الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون.	الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسبك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون.	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لتفاصيل الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (براير) من مطول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البولي يوريثان بسبك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون.				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المواسير بقدار لا يقل عن ١,٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المواسير بقدار لا يقل عن ١,٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المواسير بقدار لا يقل عن ١,٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية على امتداد خط المواسير بقدار لا يقل عن ١,٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .	نوع الماسورة (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)
مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكم الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	

في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المدمتية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولى (براير) من محلول غنى بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البولى بوريثان بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمينين) من البولي إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره . الأول : يدهن السطح الخارجي بحلوك غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء، بيترميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٨٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمينين) من البولي إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره . الأول : يدهن السطح الخارجي بحلوك غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء، بيترميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره . الأول : يدهن السطح الخارجي بحلوك غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء، بيترميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره . الأول : يدهن السطح الخارجي بحلوك غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء، بيترميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .		
				زهرون (مطيل)	

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية					نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)		
<p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	زهر مرز (مطيل)	
<p>تتبع إحدى الطريقتين المذكورتين في حالة التربة العدوانية ، مع زيادة السمك الإجمالي للدهان إلى ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاتين (كمين) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لورقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاتين (كمين) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لورقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاتين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لورقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاتين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	صلب	

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
	<p>الأولي : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الأيبوكسي بسماك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسماك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	<p>الأولي : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الأيبوكسي بسماك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسماك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	<p>الأولي : يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الأيبوكسي بسماك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسماك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	صلب
<p>- في جميع الحالات يتم تنظيف وتجهيز السطح الخارجي بإحدى طرق السفع قبل البدء في عملية الرقابة .</p> <p>- في حالة استخدام الوصلات الميكانيكية أو الفلاشات للوصل بين المراسير ، يتم تغليف الوصلات أو الفلاشات والسامير بعد التجارب بعجينة من نوع الماستيك (منتج نظي جاهز) ثم تلف حلزونياً بشرائط من نفس نوع الماستيك تتراب مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٥٠٪ أو يتم تغليفها بلونها حلزونياً بشرائط ذاتية اللصق من البولي إيثيلين أو البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسماك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون ، تتراب مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٥٠٪ .</p>				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	فخسار مزيج ذاتياً أو مزيج أو مطلق بالطلاء الملحي
في حالة استخدام وصلات اللحام من مونة الأسمنت والرمل ، يجب أن يستخدم الأسمنت المقاوم للكبريتات ، ثم تغلف الوصلات بعد التركيب والتجارب بصب بيترومين ساخن داخل صناديق بسبك لا يقل عن ٢ سم .				

جدول رقم (٥)
طرق الوقاية الواجب اتباعها للسطح الداخلي لأنواع البواسير المختلفة تبعاً لنوع السائل المنقول

نوع السائل المنقول		نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)
بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)
بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢)
بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها
نوع السائلة	نوع السائلة	نوع السائلة	نوع السائلة
بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الصلب)	بولي إيثيلين	بولي إيثيلين عالي الكثافة	بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدران (السطح الداخلي أملس والخارجي معوج)
(UPVC)		(HDPE)	
			بوليستر مسلح
			بألياف الزجاج
			(GRP)

نوع الساتل المنقول		
مياه الصرف الصحي	نوع الساتل المنقول	مياه الشرب
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى :</p> <p>الأولى : تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليتين فى وقاية السطح الداخلى تبعاً لمفصل الساتل المنقول :</p> <p>(أ) يتم دهان السطح الداخلى للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسى قطران الفخم بسمك إجمالى لا يقل عن ٤.٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>(ب) يتم الدهان بالرش للسطح الداخلى للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولى يوريا المعدلة بسمك إجمالى لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من خرسانة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت عالى الأورمينا بسمك لا يقل عن ٣.٥ ميلليمتر ، مع العناية الفائقة فى صناعة ومعالجة هذه الطبقة الخرسانية واستعمال المد الأذى لنسبة الكالسيوم ، الأسمنت بها .</p>	<p>تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة سابقة الاجهاد ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p>

نوع السائل المنقول		نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	
<p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمقتضى السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران النجم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥ ميكرون بعد الجفاف . ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثا الممددة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة سابقة الاجهاد (بدون إسطوانات داخلية)</p>

نوع السائل المنقول		نوع المسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع المسورة
<p>تصنع خرسانة التيطين الداخلة للاسطرانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتساع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلى تبعاً لخصائص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلى للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسى قطران الفخم بسبك إجمالى لا يقل عن ٤.٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلى للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من اليولى بوزن المعدلة بسبك إجمالى لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>تصنع خرسانة التيطين الداخلة للاسطرانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة مسلحة (ذات اسطرانة داخلية من الصلب)</p>

نوع السائل المنقول		نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي،	مياه الشرب		
<p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، وتتبع إحدى الطرق التالية في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وتطعيمها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران الفهم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وتطعيمها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثان المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثالثة : للأقطار ١٢٠٠ مم فأكثر ، تتم تغطية السطح الداخلي للماسورة أثناء التصنيع بشرائح من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) أو البولي إثيلين عالي الكثافة ، سمكها لا يقل عن ٢ ميليمترا مثبتة على كامل المحيط الداخلي للماسورة (٣٦٠) بنظام (T-LOOK) ، مع تركيب التكرسيات من شرائح البلاستيك للمواسير المتتالية لمسافة لا تقل عن ٥ سم .</p>	<p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)</p>	

نوع السائل المنقول		
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع الماسورة
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلي :</p> <p>الأولى : تصنيع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>(أ) يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران اللصم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥ مميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>(ب) يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريا المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ مميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : تصنيع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من خرسانة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت عالي الألومينا بسمك لا يقل عن ٣٥ ميلمترًا ، مع العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه الطبقة الخرسانية واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء للأسمنت بها .</p>	<p>تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)</p>

نوع السائل المنقول		
نوع الماسورة	مياه الشرب	مياه الصرف الصحي
نوع الماسورة	تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة : الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسى بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الثالثة : يدهن السطح الداخلى بطبقتين من طلاء بيتومينى (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الرابعة : يطبق السطح الداخلى بمونة أسمنتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت مقاوم للكبريتات . ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأسمنتية بالمسك المحدد فيما يلى ضمناً لسلامتها وكفائها : للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإنزوال والتشوين والتركيب .	تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة ، تبعاً لمقتضى السائل المنقول : الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسى بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٢٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الثالثة : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . الرابعة : يطبق السطح الداخلى بمونة أسمنتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت مقاوم للكبريتات أو أسمنت عالى الألمينا وفى هذه الحالة يجب مراعاة العناية الفائقة فى صناعة ومعالجة هذه المونة واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء إلى الأسمنت بها . ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأسمنتية بالمسك المحدد فيما يلى ضمناً لسلامتها وكفائها : للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأسمنتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإنزوال والتشوين والتركيب .

زهر من
(مطيل)

نوع السائل المنقول		نوع السائل المنقول	نوع المنقولة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع المنقولة	المنقولة
<p>في الحالات التي تقتضيها الضرورة ، تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلي للماسورة والقطع الخاصة تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي (برايمر) سريع الجفاف بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلي للماسورة ، والقطع الخاصة :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي (برايمر) سريع الجفاف بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقتان من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقتان من إيبوكسي الفينول بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>نوع المنقولة</p>	
<p>في جميع الحالات يتم تنظيف وتجهيز السطح الداخلي بأحدى طرق السفع قبل البدء في عملية الوقاية .</p>			

نوع السائل المنقول		
نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع الماسورة
لا تحتاج إلى رقابة	غير مستخدمة	فطار مزيج ذاتيا أو مزيج أو مطلق بالطلاء اللامع

ملحق رقم (١)
المواصفات القياسية
التي يتم بموجبها
إنتاج المواسير واختبارها

ملحق رقم (١)

المواصفات القياسية التي يتم بموجبها إنتاج المواسير واختبارها
المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير بشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي تم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	DIN 8061 & 8062		١ - الأبعاد والأوزان والأطوال : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجاري . (ج) مدادات الصرف الرأسية .	DIN 8061 Part "1"	Pipes of Rigid (PVC) (Rigid Polyvinyl Chloride) "General Quality - Requirements"	بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير اللدن) (UPVC)
✓	DIN 19534 DIN 19531		٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجاري . (ج) مدادات الصرف الرأسية .	DIN 8062	Pipes of Rigid (PVC) (Rigid Polyvinyl Chloride) "Dimensions"	
✓	ASTM D 2152		٣ - تآكل المواسير بجادة ميشلين كلوريد .	DIN 19532	Pipes of Unplasticized polyvinyl chloride (Rigid P.V.C. UPV-C) - For Drinking Water Supply	
✓	DIN 8061 & 19532		٤ - الصدم : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجاري . (ج) مدادات الصرف الرأسية .	DIN 19534 Parts 1 & 2	Pipes and Fitting of Unplasticized polyvinyl chloride (Rigid PVC) with Plug Socket for Sewerage Pipes & Lines "Dimension & Technical Conditions of Delivery	
✓	DIN 19534 Part 2 DIN 19531					
✓	ASTM D236		٥ - الصدمات البندولية .			

اختيارات تجرى بالبيع	المواصفات التي طلبها لها		نوع الاختيار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM D 236		٦ - التمدد والانكماش المرارى .			
✓	ASTM D 236		٧ - محتسب المادة العام .	DIN 19531	Pipes and Fitting of Unplasticized polyvinyl chloride (Rigid PVC) with Sliding Socket Joint for Drainage Systems Inside Buildings	بلاستيك (بولى كلوريد الفينيل غير اللدن) (تابع)
✓	ASTM D 8826		٨ - الشد .			
✓	DIN 19532		٩ - الضغط الهيدروستاتيكي : (أ) مواسير الضغط . (ب) مداوات الصرف الرأسية .			
✓	DIN 19531		١٠ - الضغط الهيدروستاتيكي لمدة ١٠٠٠ ساعة لمراسير الصرف .			
✓	DIN 19534 Part 2		١١ - امتصاص الماء : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مداوات الصرف الرأسية .			
✓	DIN 19532 & 8061			٨٤٨ م.ق.م رقم م	مواسير ووصلات البلاستيك (البولى فينيل كلوريد) المستخدمة فى نقل مياه الشرب	
✓	DIN 19534 Part 2					
✓	DIN 19531					
✓	ASTM D2227		١٢ - المقارنة النوعية للأسطح والمجروم .	١٧١٧ م.ق.م رقم م	مواسير ووصلات البلاستيك (البولى فينيل كلوريد) المستخدمة فى نقل مياه الصرف الصحى	
✓	DIN 53452		١٣ - مقارنة الانحناء .			

اختبارات تجرى بال مصنع	المواصفات التي تنطبق عليها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المادة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	DIN 8074 & 8075	١ - الأبعاد والأوزان والأطوال : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى .	٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى .	DIN 8074	High Density Polyethylene (Pipe Dimensions)	بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)
✓	DIN 8074	٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى .		DIN 8075	High Density Polyethylene Pipe (General Quality Requirement and Testing)	
✓	DIN 53479	٣ - الكثافة .	٤ - معامل الانصهار . ٥ - مقاومة الشد . ٦ - نسبة الاستطالة . ٧ - مقاومة الانحناء . ٨ - معايير البرونة . ٩ - اختبار الصلابة . ١٠ - مقارنة الصدمات . ١١ - معامل التمدد . ١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي .	DIN 19533	Pipelines of High Density Polyethylene for Drinking Water Supply	
✓	DIN 53735	٤ - معامل الانصهار .		١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي . (أ) بالنسبة لخطوط المجارى والصرف . (ب) بالنسبة لخطوط المياه .	DIN 19537	
✓	DIN 53455	٥ - مقاومة الشد .	١١ - معامل التمدد .		DIN 19537	
✓	DIN 53455	٦ - نسبة الاستطالة .				
✓	DIN 53452	٧ - مقاومة الانحناء .	١٠ - مقارنة الصدمات .	DIN 19537	Pipes and Fittings of High Density Polyethylene for Drains and Sewers	
✓	DIN 53457	٨ - معايير البرونة .				
✓	DIN 53456	٩ - اختبار الصلابة .	١١ - معامل التمدد .	DIN 19537	Pipes and Fittings of High Density Polyethylene for Drains and Sewers	
✓	DIN 53453	١٠ - مقارنة الصدمات .				
✓	ASTM D696	١١ - معامل التمدد .	١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي . (أ) بالنسبة لخطوط المجارى والصرف . (ب) بالنسبة لخطوط المياه .	DIN 19537	Pipes and Fittings of High Density Polyethylene for Drains and Sewers	
✓	DIN 19537	١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي .				
✓	DIN 19533	١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي . (أ) بالنسبة لخطوط المجارى والصرف . (ب) بالنسبة لخطوط المياه .				

اختبارات تجرى بالمنتج	المواصفات التي تنطبق عليها		نوع المادة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار	
١ ١ ١ ١ ١ ١	DIN 16961-1 DIN 16961-1.2 DIN EN 13476-3	١ - الأبعاد .	Thermoplastic pipes and fitting with profiled outer and smooth inner surfaces (Part 1) : Dimensions
		٢ - الفحص الظاهري .	
		٣ - مقاومة الحثافات .	
		٤ - معامل الزحف .	
		٥ - مقارنة نفاذية المياه للوصلات .	
		٦ - معدل انسياب الكتلنة المنصهرة .	
	DIN 16961-2	Technical delivery conditions	بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلي أملس والخارجي معرج)
	DIN EN 13476 3	Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) part 3 : Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system. Type B	

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طبقها		نوع الاختبار	المواصفات التي تم الاختبارات طبقاً لها		نوع المادة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM D 3262	أ - مواسير الجاري	Workmanship	ASTM		بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)
✓	ASTM D 3262	- أصول الصناعة	Dimensions	D 638-76	Tensile Properties of Plastics	
✓	ASTM D 2412	- الأبعاد	Stiffness			
✓	ASTM D 3681	- الصلابة	- Long - Term Chemical Test	ASTM	External Loading Properties	
✓	ASTM D 4161	- Joint - Tightness Test	- Beam Strength Test	D 2412-77	of Plastic pipe by Parallel Plate Loading	
✓	ASTM D 3262			ASTM	Reinforced Plastic Sewer	
✓	And/or ASTM			D 3754-79	and Industrial Pressure Pipe	
✓	D-638 & D-695	ب - مواسير المياه تحت الضغط				
✓	ASTM D 3517	- Workmanship		ASTM	Reinforced Plastic Mortar	
✓	ASTM D 3517	- Dimensions		D 3262-80	Sewer Pipe	
✓	ASTM D 3517	- Soundness				
✓	ASTM D 2412	- Stiffness				
✓	ASTM D 2990	- Hoop Tensile Strength				
✓	& ASTM D 638			ASTM	Reinforced Plastic Mortar	
✓	ASTM D 2992	- Long-term Hydrostatic pressure test		D 3517-80	Pressure Pipe	

اختبارات تجرى بالمنتج	المواصفات التي تنم الاختبارات طبقاً لها		المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار	رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM D 3517	- Longitudinal - Strength Test - Beam Strength - Longitudinal Tensile Strength	BS 5480-77	Glass Fiber Reinforced Plastics (G.R.P.) Pipe and Fitting for Use in Water Supply and Sewerage	(تابع) بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)
✓	ASTM D 638	- Joint - Tightness Test (ج) مواسير طرد الصرف الصحي والصناعي			
✓	ASTM D 3754	- Workmanship	AWWA	Glass Fiber Reinforced	
✓	ASTM D 3754	- Dimensions	C 950-81	Thermosetting Resin Pressure Pipe	
✓	ASTM D 3754	- Soundness			
✓	ASTM D 2412	- Stiffness			
✓	ASTM D 2990 & ASTM D 638	- Hoop Tensile Strength	م.ق.م رقم ١٧٢٩	المواسير ووصلاتها المصنوعة من البيلاستيك المقواة بالألياف الزجاجية لشبكات الصرف الصحي بالانحدار	
✓	ASTM D 3681	- Long - Term Chemical Test			
✓	ASTM D 581	- Industrial Service Resin Component Chemical Test			
✓	ASTM D 2992	- Long - term Hydrostatic Pressure Test	م.ق.م رقم ١٨٣٣	مواسير ووصلات البيلاستيك المقواة بالألياف الزجاجية المستخدمة تحت ضغط	
✓	ASTM D 4161	- Joint - Tightness Test			
✓	ASTM D 3754	- Longitudinal Strength Test			

اختبارات تجرى بالمنع	المواصفات التي طلبها لها		المواصفات التي تتم الاختبارات عليها		المواصفات التي يروجها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار	رقم المواصفة	عنوان المواصفة			
✓	ASTM C 150	اختبارات تجرى على المراد الطام (أ) الأسمنت (المواضع الطبيعية) والميكانيكية)					
✓	ASTM C 33	(ب) الركام الصغير					
✓	ASTM C 33	(ج) الركام الكبير					
✓	ASTM C 75	(د) الركام الشامل					
✓	AWWA C 301-84	(هـ) الل .					
✓	ASTM C 494	(و) الإضافات (Admixtures)					
✓	ASTM A570 & A611	(ز) الصلب الإسطوانة الداخلية (Steel for Cylinders and Fittings)					
✓	ASTM A615 & A185	(ح) صلب التسليح					
✓	ASTM A569	(ط) الصلب حلقات وصلات (Steel for Joint Rings)					
✓	ASTM D 4128 & D297 & D395	(ي) حلقات الكارثشوك في الوصلات					
✓	AWWA C 301-84	٢- اختبارات تجرى على الخرسانة	EN 642		European Standard		
✓	AWWA C 301-84	٣- اختبارات تجرى على طبقة المسامية اللاصقة باستخدام الرنة					

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي تم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	BS 4027		١- اختبارات تجرى على المواد الخام (Raw Materials Tests)	BS 4625	Prestressed Concrete Pressure Pipes, Including Fittings	خرسانة سابقة الإجهاد (بدون اسطوانة داخلية)
✓	BS 882		(أ) الأسمنت			
✓	BS 3148		(ب) الركام			
✓	BS 2691		(ج) الكلا .			
✓	BS 2494		(د) أسلاك سيق الإجهاد			
✓	BS 1881		(هـ) جوانات التوصيل بين المواسير			
✓	BS 4625		٢- اختبارات تجرى على الخرسانة	EN 642	Prestressed Concrete Pressure Pipes, Cylinder and Non-Cylinder. Including Joints, Fittings and Spe- cific Requirement for Prestressing Steel for Pipes	
✓			٣- اختبارات تجرى على المنتج النهائي: الضغط الهيدروستاتيكي يتم اختيار كل مسورة على حدة هيدروستاتيكيًا			

اختبارات تجرى بالمنتج	المواصفات التي طبقها		نوع الاختبار	المواصفات التي تم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM C 497 M		١- مقاومة التبرهنم			
✓	ASTM C 497 M		٢- الامتصاص			
✓	ASTM C 497 M		٣- النفاذية			
✓	ASTM C 497 M		٤- الضغط الهيدروستاتيكي			
✓	ASTM C 14 M		٥- السحاج في الأظوار والأبعاد			
✓	ASTM C 14 M		٦- أصول الصناعة والإصلاح			
✓	ASTM C 14 M		٧- الفحص الظاهري	ASTM	Concrete Sewer, Storm Drain,	خرسانة عادية
✓	ASTM C 14 M		٨- العناية	C14 M-80 a	Culvert Pipe	
✓	ASTM C 497 M		٩- أعلى البلاطة			
✓	ASTM C 497 M		(Test for Flat Slab Tops)			
✓	ASTM C 497 M		١٠- القلب الخرساني (Core Test)			
✓	ASTM C 150		١١- اختبارات تتم على المواد الخام (Raw Materials Tests)			
✓	ASTM C 33		(أ) الأسمنت (المقراص الطبيعية) والميكانيكية (ب) الركام			

اختبارات تجرى بال مصنع	المواصفات التي تنم الاختبارات طبقاً لها		المواصفات التي تنم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار	رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM C 39	١- اختبارات تجرى على الخرسانة: (أ) مقارنة الضغط (ب) مقارنة الامتصاص (ج) القلب الخرساني	م.ق.م رقم ٩٥٨	المراسير الخرسانية المسلحة	
✓	ASTM C 497 M ASTM C 497 M	٢- اختبارات تجرى على المنتج النهائي: (أ) الضغط الهيدروستاتيكي (ب) التشنج (ج) السماح في الأبعاد والأطوال (د) أصول الصناعة (هـ) الإصلاح والتعويض	ASTM C76M-80	Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe	خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة)
✓	ASTM C 497 M ASTM C 76 M ASTM C 76 M ASTM C 76 M	٣- إعطاء الملامات المميزة للإنتاج ٤- اختبارات تجرى على المواد الخام : (أ) الأسمنت (الخواص الطبيعية والبيكينية) (ب) الركام (ج) صلب التسليح	BS 5911 Part 100	Precast Concrete Pipes, Fittings and Ancillary Products	داخلية من الصلب أو بدون أسطوانة داخلية)
✓	ASTM C 150 & 595 ASTM C 33 ASTM C 76				

اختبارات تجرى بالمنتج	المواصفات التي تنطبق عليها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	ASTM C 150	اختبارات تجرى على المواد الخام : (Raw Materials Tests)	١- اختبارات تجرى على المواد الخام : (Raw Materials Tests)	A WWA	Concrete Pressure Pipe Bar-	نوع الماسورة
✓	ASTM C 33	(أ) الأسمنت (المواصفات الطبيعية) والبيكانيكية)	(أ) الأسمنت (المواصفات الطبيعية) والبيكانيكية)	C 303-95	Wrapped Steel - Cylinder Type	
✓	ASTM C 94	(ب) الركام	(ب) الركام			
✓	ASTM C 494	(ج) الكا .	(ج) الكا .			
✓	ASTM A569 & 570 & A907 & A659	(د) الإضافات (Admixtures)	(د) الإضافات (Admixtures)			
✓	ASTM A 615	(هـ) الصلب للاسطوانات الداخلية (Steel for Cylinders and Fittings)	(هـ) الصلب للاسطوانات الداخلية (Steel for Cylinders and Fittings)			
✓	ASTM A569 & 570 & A576 & A659	(و) صلب التسليح	(و) صلب التسليح	A WWA	American Water Works Association Manual of Water Supply	
✓	ASTM D297 & D395	(ز) الصلب لملفات الوصلات	(ز) الصلب لملفات الوصلات	M9	Practices "Concrete Pressure Pipe"	
✓	ASTM C31, C39 & C172	٢- اختبارات تجرى على مونة التسطين الداخلية	٢- اختبارات تجرى على مونة التسطين الداخلية			
✓	ASTM C 497	٣- اختبارات تجرى على مونة التكبسية الخارجية : - اختيار الامتصاص	٣- اختبارات تجرى على مونة التكبسية الخارجية : - اختيار الامتصاص			

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طبقها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	DIN 28600	١- التغيير في الأبعاد والأطوال والأوزان	١- التغيير في الأبعاد والأطوال والأوزان	DIN 28600	Ductile Cast Iron Pressure Pipes and Fittings for Gas and Water Supply "Technical Terms of Delivery"	نوع الماسورة
✓	DIN 28600 & 50154	٢- خواص الشد	٢- الضغط الهيدروستاتيكي			
✓	DIN 28600 & 50104	٣- الصلابة (يجرى على المادة المطام أو المنتج)	٣- الصلابة (يجرى على المادة المطام أو المنتج)	DIN 30674 Part "4"	Coating of Ductile Cast Iron Pipes "Bitumen Coating"	
✓	DIN 28600 & 50351	٤- الصلابة (يجرى على المادة المطام أو المنتج)	٤- الصلابة (يجرى على المادة المطام أو المنتج)			
✓	ISO 2531	٥- الفحص الظاهري	٥- الفحص الظاهري	DIN 28610 Part "1"	Ductile Cast Iron Pipes with Cement Mortar Lining for Gas and Waste Supply Lines, Dimensions, Masses and Fields of Application	نوع الماسورة
✓	DIN 28600	٦- الاستواء (التصديد نسبة التشوه) (Flattening Test)	٦- الاستواء (التصديد نسبة التشوه) (Flattening Test)			
				EN 545	Ductile Iron Pipes and Fittings Accessories and Their Joints for Water Pipelines	

زهرة من
(مطيل)

١. الوقائع المصرية - العدد ٣١ تابع (أ) في ٦ فبراير سنة ٢٠١١

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي يتم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
-			٧- اختبارات تنص عليها الهيئة الألمانية للغاز والمياه (أ) التفجير (Bursting Strength) (ب) الضغط (Compressive Strength) (ج) الانحناء ، الطولس (Long- Bending Strength)	ISO 2531	Ductile Iron Pipes, Fittings Accessories and Their Joints for Water or Gas Applications	
✓	DVGW					
✓	DIN 1164		٨- اختبارات تجرى على طبقات الرقابة الداخلية بمرحلة أسمنتية	DIN 28603	Ductile Cast Iron Pipes and Fittings Spigot and Socket Joints Connecting Dimensions and Masses	زهر مرين (مطلوب)
✓	ISO 4179		٩- اختبارات تجرى على طبقات الرقابة الخارجية			
	ISO 8197					
	ISO 2531		١٠- الاختبارات التي تجرى على المواسير			
	EN 545			ISO 4179	Ductile Iron Pipes for Pressure Pipeline Centrifugal Cement Mortar Lining - General Requirements	
				DIN 1164 Part "1"	Portland - Iron Portland Blast - Furnace and Trass Cement Terms, Components Requirements, Delivery	

اختيارات تجرى بال مصنع	المواصفات التي طبقاً لها		نوع الاختيار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختيار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
✓	APIS Spec 5L	١- الخواص الميكانيكية (خواص الشد) ٢- التحميل الكيميائي	١- الخواص الميكانيكية (خواص الشد) ٢- التحميل الكيميائي	APIS Spec 5L	American Petroleum Institute Specifications for Line Pipes	صلب
✓	APIS Spec 5L	٣- الأبعاد والأوزان والأطوال	٣- الأبعاد والأوزان والأطوال	APIS Spec 5L		
✓	APIS Spec 5L	٤- اللصام	٤- اللصام			
✓	APIS Spec 5L	٥- الضغط الهيدروستاتيكي	٥- الضغط الهيدروستاتيكي			
✓	AWWA C203-86	١) الرقابة بالبيترين	١) الرقابة بالبيترين	AWWA C203-86	Coal - Tra Protective Coatings and Lining for Steel Water Pipe Lines	صلب
✓	AWWA C210-8	٢) الرقابة بالإيوكسي	٢) الرقابة بالإيوكسي	AWWA C210-84	Liquid Epoxy Coating Systems for the Interior and Exterior of Steel Water Pipe Lines The Viking Johnson Pipe Joining System Impressed Current Cathodic Protection	

اختبارات تجرى بال مصنع	المواصفات التي تم الاختبارات طبقاً لها		المواصفات التي تم الإنتاج بموجبها		نوع الماسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار	رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
٧	م.ق.م رقم ٥٦	١- الاستعدادارة الكاملة للقطر الداخلي والخارجي للمواسير وملحقاتها	م.ق.م رقم ٥٦	مواسير الصرف الصحي والمخلفات الصناعية وملحقاتها المصنعة من العفامات الطينية.	فخار مزيج ذاتيا أو مزيج أو مطلي بالطلاء الملحمي
٧		٢- الاستقامة الكاملة للمواسير			
٧		٣- مراجعة المقاسات للمواسير وملحقاتها (الأقطار - الأطرال - السمك - زوايا الكيمان والمشتريكات ومطابقتها للمواصفات)			
٧		٤- الرزين			
٧		٥- مقاومة الأحماض والقلويات			
٧		٦- ضغط الانقباض المائي			
٧		٧- مقاومة الرشع			
٧		٨- التهبشيم			
٧		٩- الاحتكاك			
٧		١٠- الثني			
١	١١- التشنق	DIN 4033	Sewers and Sewage Pipelines - Code of Practice		
١	١٢- الضغط الهيدروستاتيكي	ASTM C12-82	Installing Vitrified Clay Pipelines		
٧	١٣- نعومة السطح	BS 65 & 450	Clay Drain and Sewer Pipes Including Surface Water Pipes		
٧	١٤- مقاومة الانحناء				
٧	١٥- امتصاص الماء				